

LATTIAT

LATTIOIDEN KUNNOSTUS



KÄYTTÖKOHDE

- Värillinen, hieno mikrotasoite on monimuotoinen tasoite lattioiden kunnostamiseen, pinnoittamiseen sekä koristeluun.
- Soveltuu jalankulku- ja tieliikenneväyliin.
- Kerrospaksuus 1-2 mm
- Korkea kulutuskestävyys

Betonilaatoille, mosaiikkilaatoille, marmorille, keraamisille laatoille, puulle, lasille jne.

TYYLIT/PINNAT

- Tasainen ja karkea
- Venetsialainen, marmoroitu, puu...

HUOMIOITAVAA

- Noudata **Acrylcem**in kanssa aina samaa, ohjeenmukaista sekoitussuhdetta.
- Älä lisää vettä.
- Huomioi liikuntasauojen toimivuus.

Hieno mikrotasoite lattioiden kunnostamiseen ja pinnoitukseen

PAVICEM MICROMORTERO 2MM DE ESPESOR

AINES-KUVAUS

Erikoissementti, valikoidut runkoaineet, lisäaineet, hartsit ja pigmentit.

HUOMIOITAVAA

- Älä lisää vettä tai muita aineita laastiin.
- Kostuta työstettävät pinnat ennen käsittelyä.
- Verkota halkeamat lasikuituverkolla.
- Kuivumisaika vaihtelee lämpötilan ja kosteuden mukaan.

KÄYTTÖOHJEET

- Massan käyttöikä: 3 tuntia
- Avoin aika: 2 tuntia
- Suurin paksuus: 0,1 - 2 mm
- Suurin kerrospaksuus: 0,5- 1 mm
- Kosketuskuiva: 5- 7 tuntia
- Käyttöönotto: 24 tunnissa

TEKNISET TIEDOT

- Tartuntavoima: 0.98 N/mm²
- Veden imukyky: 0.004 g/cm²
- Jäätyminen - sulatus: 0.01 kg/cm²

* Tulokset ovat standardeja ja voivat vaihdella



Maahantuonti ja tekninen neuvonta:
Suomen Betonileimasin Oy
Junatie 2
36240 Kangasala

Puh: 040 5899 841

www.sbl.fi

TÄRKEÄÄ

- Alustan oltava puhtas maalista, öljystä yms.
- Ennen **Pavicem** Mikrotasoitteen levitystä on betonivalun tai pohjatasoitteen oltava kokonaan kovettunut (28 päivää).
- Levitä ensimmäinen kerros **Pavicem Gruesoa** (karkea mikrotasoite) pinnan tasaamiseksi.
- Vanhoille betonivaluille suositellaan pintakerroksen jysintää. Pese painepesurilla ja kuivata. Lisää 1-2 kerrosta **F-600** -tuotetta.

KÄYTTÖOHJEET



Sekoitussuhde on 2:1.
(kaksi osaa **Pavicem Micromorteroa** ja yksi osa **Acrvlcemiä**).



Sekoita massa huolellisesti sekoittimella.

1) Levitä epätasaisille pinnoille ensimmäinen kerros **Pavicem Micromortero Gruesoa** alustan tasaamiseksi.



2) Levitä lastalla kerroksittain (max. 1mm) kunnes tulos on halutunlainen.



Pinnan kuivuttua (24-48h) levitä 5 kerrosta väritöntä **Orfapol -50** (vesipohjainen, nesteliinifakti)

TUOTE

PAVICEM MICROMORTERO 2MM DE ESPESOR

Hieno mikrotasoite lattioiden kunnostamiseen ja pinnoitukseen

- Värillinen, saumaton pinnoite
- Joustava ja muotoiltava
- Vedenpitävä ja hengittävä
- Korkea kulutuskestävyys, lähes naarmuuntumaton
- Ulko- ja sisätiloihin

PAKKAUSKOOT

1, 5, 15 kg muoviasiastiat
Lava 405 kg (27 astiaa)

VÄRIT

56 eri väriä
(muut pyydettäessä)

MENEKKI

400 – 800 g/m²

*Luvut voivat vaihdella riippuen käyttökohteesta

SÄILYTYS

12 kuukautta valmistuspäivästä suljetussa astiassa ja suojassa säältä ja kosteudelta.

HUOM.

Levitä epätasaisille pinnoille ja keraamisille laatoille pohjatasoitteeksi **Pavicem Gruesoa**

